

# Atmosphere

INTERIORS & DESIGN

FASHION



Scope 1 and 2

Lasciati avvolgere dall'unicità della collezione Atmosphere: un viaggio nella ricercatezza di una pelle bovina di provenienza europea dove si esalta la sua naturale grana. Questa collezione è rifinita con speciali resine e pigmenti per creare un elegante effetto metallizzato che cattura lo sguardo. Con una mano morbida e un tatto ceroso, l'aspetto semilucido di Atmosphere evoca un senso di lusso minimalista, distinguendosi per design e ricercatezza.

Let yourself be enveloped by the uniqueness of the Atmosphere collection: a journey into the sophistication of European bovine leather with enhanced natural grain. This collection is finished with special resins and pigments to create an elegant and eye-catching metallic effect. With a soft texture and a waxy touch, the semi-glossy appearance of Atmosphere evokes a sense of minimalist luxury, distinguished by its design and refinement.



European origin



Thickness  
0.8–1.0 mm



Average size  
52–54 sf



Chrome tanning



Dyed through

## Analisi Test

## Metodo di prova Test method

## Unità di misura Measurement unit

## Garantito Guaranteed

### Resistenza allo strappo pantalone Tear strength (single edge tear)

UNI EN ISO 3377-1

N

≥ 20

### Solidità del colore allo strofinio (secco, 500 cicli) Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 4

### Solidità del colore allo strofinio (umido, 150 cicli) Colour fastness to rubbing (wet, 150 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 4

### Solidità del colore allo strofinio (sudore, 80 cicli) Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles)

UNI EN ISO 11640:1998  
ISO 11641 pH8

Scala dei grigi  
Grey scale

≥ 4

### Resistenza alle flessioni (secco, 50.000 cicli) Flexing endurance (dry, 50.000 cycles)

UNI EN ISO 5402

-

Nessun danno  
No damage

### Solidità del colore alla luce artificiale (energia di esp. 16.000 kJ/m<sup>2</sup>) Colour fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm)

UNI EN ISO 105 B02  
(MET. 5)

Scala dei blu  
Blue scale


≥ 4

### Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame

CAL TB-117 (2013, Sec. 1)  
BS 5852: 1979, source 0-1  
BS EN 1021-1-2:2006

-

Passa  
Pass



## LEATHER CARE

La pelle di Gruppo Mastroto è stata sottoposta al sistema di misurazione Biobased, certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). La percentuale Biobased rappresenta il carbonio organico derivato da materiale rinnovabile, rispetto al carbonio di origine fossile. Il metodo utilizzato per la quantificazione è l'ASTM International D6866.

Gruppo Mastroto leather has been subjected to the Biobased measurement method, certified from the United States Department of Agriculture (USDA). The Biobased percentage represents the organic carbon that originates from renewable material, compared to fossil carbon. The analytical method used to quantify the amount is in according to ASTM International D6866.

Evitare la luce diretta del sole.  
Evitare l'esposizione alle fonti di calore.  
Avoid direct sunlight.  
Avoid exposure to heat sources.



Azienda con Sistemi di Gestione  
Certificati: qualità UNI EN ISO 9001:2015,  
ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Company with Management System  
Certified: quality UNI EN ISO 9001:2015,  
environmental UNI EN ISO 14001:2015.

